



LIDER MATBAA MÜREKKEPLERİ

Tarih : 28/01/2014

Rev. No : 00

Sayfa No : 1/1

ÜRÜN ADI	BASKI TEKNİĞİ		BASKI ALTI MALZEMESİ													VİSKOZİTE				BASKI ŞARTLARI						
	FLEKSOGRAFI	ROTOGRAVÜR	Plain BOPP (min. 38 dyne)	Pearlize BOPP (min. 38 dyne)	Metalize BOPP (min. 38 dyne)*	Coex BOPP (min. 38 dyne)	Polipropilen, PP	Alüminyum Folyo (laklı)	PVC	Metalize PVC *	LDPE (min. 38 dyne)	HDPE (min. 38 dyne)	PET	Twist PET	Kağıt	Üretim Viskozitesi min. (DIN4, 25°C), sn	Baskı Viskozitesi (DIN4, 25°C), sn.			FLEKSO SİSTEM			ROTOGRAVÜRE SİSTEM			
																	Flekso (bıçaklı)	Flekso (bıçaksız)	Rotogravüre	İnceltici	Geciktirici	Hızlandırıcı	İnceltici	Geciktirici	Hızlandırıcı	
BETALAM	●	●	●	●	●		●							●	30											20-25
BETAPOL	●	●				●					●	●					30	20-25	17-20	15-18	80% E.Alkol veya IPA, 20% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat	50% E.Alkol veya IPA, 50% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat
BETAPET	●	●	●	●	●	●							●	●			30	20-25	17-20	15-18	80% E.Alkol veya IPA, 20% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat	50% E.Alkol veya IPA, 50% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat
BETAVIN **		●							●	●							30	20-25	17-20	15-18				50% E.Alkol veya IPA, 50% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat
BETAMIN **		●						●									30			15-18	80% E.Alkol veya IPA, 20% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat	50% E.Alkol veya IPA, 50% E.Asetat	Metoksi Propanol veya Etoksi Propanol maks. 5%	Etil Asetat
BETAMID **		●					●				●	●					30		17-20		E.Alkol veya IPA	İso Butanol	Hegzan			

* Primer lakın üzerine uygulanmalıdır.

** Know how'ı mevcuttur. Gelen talep üzerine üretilebilir.

Not: Tabloda yer alan bilgiler tarafımızdan uzun çalışmalar neticesinde belirlenen güvenilir bilgiler olmakla birlikte, sektördeki baskı süreçlerinin, baskı makinalarının ve baskı malzemelerinin çeşitliliği sebebiyle sadece tavsiye ve öneri niteliğinde olup, herhangi bir garanti içermez. Tedarikçilerimiz ürünlerimizle ilgili testleri kendi koşullarında uygulayıp değerlendirmelidir.